



VERPROTECT

VERNIS DE PROTECTION POLYMÉRISABLE



PROPRIETES :

VERPROTECT apporte une protection anticorrosion des circuits imprimés ou montages électroniques contre l'humidité en retardant l'oxydation des métaux cuivreux. VERPROTECT est utilisable pour la protection des équipements électriques en atmosphères chaudes et humides (conforme aux tests de tropicalisation). Rigidité diélectrique initiale des résines renfermées : 80000 volts.

COMPOSITION :

Préparation à base de résines polymérisables en dispersion dans des solvants oxygénés.

P R O D U I T A C T I F	
ETAT	Liquide clair
MASSE	930 g/l +/- 20 g/l.
REACTION	Neutre.
POINT	Inférieur à 21 °C, Afnor coupe fermée
ODEUR	Solvant oxygéné
COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
Propulseur hydrocarboné	
F I L M F O R M É	
Constante	2.7
Puissance à 100 Hz	1x10 ⁻³
Rigidité	80 000 Volts/mm
Résistivité (Ω.cm)	1x10 ¹⁴ Ω.cm

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

MODE D'EMPLOI :

Avant toute application veiller à ce que les matériaux soient parfaitement nettoyés, dégraissés, désoxydés si nécessaire et séchés.

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Utilisation à 20 cm de la surface à traiter. Aérosol utilisation tête en haut. Vaporiser directement sur surfaces propres, non grasses, dépoussiérées et parfaitement sèches à 20 cm de la surface à traiter en 2 couches croisées.

Laisser sécher complètement.

Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :



H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées